

DOP 1020/130583 (A) – DOP 1020/130652 (F)

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" lussenpool met structuur, getwijd garen. Tufté, 1/10" velours bouclé structuré, fil retord. Getuftet, 1/10" Schlinge hoch-tief, gezwirtes garne. Tufted, 1/10" structured loop pile, multiplied yarn.		
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool		
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP		
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback Feltbacking	01 4 + 5 m Snow	05 4 + 5 m Linnen
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	4.5 mm	10 4 + 5 m Beige	35 4 + 5 m Silver Grey
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	6.5 mm (A) 7,5 mm (F)	40 4 + 5 m Mid Grey	45 4 + 5 m Eclipse
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	145.700/m ²		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	800 g/m ²		
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	1950 g/m ² (A) 2150g/m ² (F)		
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302 0,14 m ² K/W (theoretisch) (A)/ Tog rating 1.4 (A) 0,16 m ² K/W (theoretisch) (F)/ Tog rating 1.6 (F)		
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik Usage d'habitation normale Wohnen : mittlere Beanspruchung Domestic : medium duty		

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !
We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

